



# RENO JOINT

## Guide d'utilisation

Pour la première utilisation, il convient de se référer à ce guide ainsi qu'aux vidéos tutoriels disponibles sur [renojoint.fr](http://renojoint.fr) ou youtube : réno joint.



1. Préparer votre support en retirant la poussière ou autres saletés de vos rainures.
2. Dévisser le bouchon de la cartouche (ne pas toucher à la goupille). Si jamais la goupille reste, il convient de la retirer.
3. Vider un peu de produit sans la buse afin d'avoir les deux compartiments aux mêmes niveaux.
4. Couper la buse droite en fonction de la taille de la rainure. La coupe ne doit pas être en billet car l'application se fait en surface (le lissage va faire pénétrer le coulis dans la rainure).
5. Installer la buse sur la cartouche une fois les deux compartiments à niveau.
6. Les premiers centimètres du produit mélangé doivent être jetés, en ayant fait tomber au moins 10 cm de coulis mélangé.
7. Rester appuyé sur la target pour ouvrir le pistolet et installer la cartouche dans celui-ci (cf image 1). Lors de l'utilisation, appuyer sur la target pour stopper l'inertie et arrêter le coulis.
8. Une fois le produit appliqué dans la rainure à l'aide du pistolet, lisser les joints à l'aide des outils à lisser. Prévoir un chiffon sec ou serviette/lingette imbibée de solvant pour nettoyer l'excédent de coulis sur vos outils à lisser.
9. Si le produit a été accidentellement renversé sur le mur, sur le corps ou sur le sol, nettoyer-le avec de l'alcool. Si le produit est sur le carrelage (hors rainure), vous pouvez le laisser sécher pour le décoller le lendemain.
10. Laisser sécher entre 12h et 18h (cela dépend de la température de la salle ou de l'utilisation d'une cire de décollage facile). Une salle chauffée permet un séchage à cœur plus rapide.
11. A l'aide du grattoir, décoller le surplus.

Image 1



Image 2



Une fois le produit ouvert, il peut être conservé 2 mois, mais il est recommandé de l'utiliser en une seule fois.

- Il est préférable de laisser le produit avec sa buse une fois fini. Lors de la prochaine utilisation seul la buse est à changer et les premières étapes à répéter.

- Lorsque la température est trop basse, le produit doit être immergé dans de l'eau chaude à environ 40°C pendant 20 minutes. A défaut, l'usage d'un sèche-cheveux est possible ou objet similaire (il convient de garder une distance d'environ 10 cm).

- Le produit doit être stocké debout afin d'éviter la formation de bulle d'air au milieu de la cartouche.

- White spirit, alcool ou autre solvant peuvent être utilisés pour nettoyer vos outils.

En cas de doute, contacter nous au 06.12.46.92.61 ou 06.01.10.06.46.